



Technický list

TL 07.79 Sct. Croix napouštěcí olej

Produkt

Jednosložkový olejový nátěr dle starodávného receptu bázi přírodního lněného oleje, výtažků z přírodních pryskyřic a z čínského dřevního oleje. Velmi vhodný pro mahagon, teak, modřín atd.



Vlastnosti

- Neagresivní k podkladům – bez tvorby skvrn
- Dlouhodobá ochrana dřeva
- Odolává vodě a vlhkosti
- Zesiluje texturu dřeva
- Nátěr zajišťuje odpuzení skvrn a zašpinění
- Určená pro všechny druhy dřeva, obzvláště pro tvrdé dřeviny a teakové dřevo
- Barevný pigment slouží jako UV blokátor
- Dřevo neuzavírá a umožňuje dřevu dýchat
- Bez insekticidů ale odpuzuje hmyz a houby

Použití

- Nátěry všech druhů dřeva určeného pro interiéry i exteriéry
- Nátěry nábytku, stolů, židlí, dřevěných obkladů stropů a stěn
- Nátěry prkených podlah, prahů, zábradlí, zahradního nábytku apod.

Technické vlastnosti

Základ	Lněný olej a přírodní alkydové pryskyřice		
Sušina, podíl pevných látek	%	20	
Viskozita	-	stečení 4 mm za 20 s	při teplotě 20 °C
Hustota	kg/l	0,85	
Aplikační teplota	°C	+10 / +40	
Bod vzplanutí	°C	> 62	
Doba schnutí	hod	6 – 12	při 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu
Přetíratelnost	hod	24	při 23 °C / 60 % rel. vlhkosti vzduchu
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotách od +5 °C do +25 °C
Vydatnost	m ²	4 - 10	z jednoho litru
Doporučení obnovení nátěru	roky	2	při vystavení celoročním povětrnostem
		6	prvky uschované pod zastřešením

Balení

- Kbelík 2,5 l
- Plechovka 1 l

Barva

- Transparent
- Teak

Omezení

Olej není určen k nátěrům: materiálů, jež jsou v přímém styku s potravinami, pitnou vodou ani dětských hraček. Nelze tónovat ani mísit s jinými druhy barev.



Podklad

Musí být čistý, savý, suchý, soudržný a zabroušený. Obsah vlhkosti do 20 %. Neporušené, dříve ošetřené povrchy musí být lehce obroušeny.

Pokyny

Olej před aplikací se musí důkladně promíchat. Nátěr provádíme štětcem nebo houbou ve velmi tenké vrstvě, nátěry mohou být provedeny v jednom nebo dvou vrstvách. Po cca 10-20 minutách nevsátý olej odstraníme setřením suchým hadříkem, tak aby povrch nebyl lepkavý a lesklý. Hadříky nasáté zbytky oleje skladujte ve vodě z důvodu samovznícení. Materiál nasátý zbytky oleje se musí zlikvidovat hned po ukončení prací s olejem.

Doporučení

Pro dosažení extrémně hladkého povrchu provedeme broušení smirkovým papírem bezprostředně po nanesení silné vrstvy olejového nátěru zrnitostí 240. Ihned po vybroušení olej odstraňte suchým hadříkem.

Čištění

Materiál: ihned benzínem, aceton – pozor na samovznícení

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce

Aktualizace

Aktualizováno dne 20.11.2019

Vyhotoveno dne 11.07.2003

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.